



[Close Window](#)

GUARDIAN ARCHITECTURAL GLASS SHORT FORM GLASS SPECIFICATION

SunGuard Coating:	Neutral 67 (#2)
SunGuard Product Series:	Solar
Esterno Strato base:	ExtraClear
Interno Strato base:	ExtraClear
Apparenza dall'esterno:	Neutro

Performance Values:

Luce visibile Trasmissione %:	61
UV Trasmissione %:	38
Energia solare totale Trasmissione %:	59
Luce esterna visibile Riflessione %:	20
Luce interna visibile Riflessione %:	21
Energia solare totale Riflessione %:	16
Valore U Di notte:	2.60
Valore U Di giorno:	0.00
Apporto solare:	0
Coefficiente deombra:	0.68
Coefficiente di apporto solare:	0.00
Visibile all'apporto solare:	0.00

Fabricator's Qualifications: Certified by Guardian Industries Corp, as an independent SunGuard Select Fabricator

[Print Page](#)

Copyright © 2010 Guardian Industries Corp. Tutti i diritti sono riservati | Bascharage_Sales@guardian.com | [Privacy](#) | [Modalità di utilizzo](#) | [Mappa del sito](#) | [Disclaimer](#)